





			CREATION 70	CREATION 70 Slate	CREATION 70 (*)
POPIS PRODUKTU					
Celková tloušťka	EN 428	mm	2.50	2.40	2.50
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0.70	2.40	0.70
Hmotnost	EN 430	g/m ²	4395	3400	3960
Formát	EN 427	cm	45.7x91.4 / 45.7x45.7/ 61x61 / 30.5x61/ 18.4x137.1 / 18.4x121.9 / 15.2x91.4/ 22.8x91.4 Creation Mix : 15.2x91.4-22.8x91.4- 7.6x91.4	30.5x61	15.24x91.44 / 10.16x91.44
KLASIFIKACE					
Produktová specifikace	-	-	EN 649	EN 649	EN 649
Evropská klasifikace	EN 685	třída	34 - 43	34 - 43	34 - 43
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2
Kluznost za mokra (rampa-olej)	DIN 51 130	třída	R9-R10-R11	R10	R9-R10
VLASTNOSTI					
Otěruvzdornost	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0	≤ 4.0	≤ 2.0
Třída otěru	EN 649	skupina	T	P	T
Obsah pojiva	ISO 10582	typ	I	I	I
Rozměrová stálost	EN 434	%	≤ 0.15	≤ 0.25	≤ 0.15
Odolnost vůči bodové zátěži	EN 433	mm	≤ 0.10	≤ 0.13	≤ 0.10
Kročejeová neprůzvučnost	EN ISO 7172	dB	4	4	4
Kročejeový hluk v místnosti	NF S 31074	dB	76	76	76
Test na kolečkovou židli (typ W)	EN 425	-	OK	OK	OK
Tepelná vodivost	EN 12524	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105-B02	stupeň	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	PUR+	PUR+	PUR+
Chemická odolnost	EN 423	-	OK	OK	OK
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ					
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100	< 100	< 100
Certifikát			-	-	Floorscore™
CE MARKING					
	EN 14041	-	  		
		-	