



Desert EcoBase

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všiváný 1/10 "	
Vzhled	ISO 2424	Strukturovaný smyčkový	
Způsob barvení		Celoprobarvené vlákno	
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)
Primární podklad	ISO 2424	Polyesterová plst	
Sekundární podklad	ISO 2424	EcoBase*	
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamide 6**	
Celková výška	ISO 1765	mm	6.0
Výška vlasu	ISO 1766	mm	2.9
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ²	3900
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m ²	610
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m ²	370
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm ³	0.128
Počet vpichů	ISO 1763	/dm ²	1580
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční - velmi vysoká zátěž	
Úroveň komfortu	EN 1307	LC 1	
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2
Útlum kročejového hluku ΔL _w	ISO 10140	dB	24
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.01 0.02 0.06 0.16 0.33 0.34
Snížení hluku	ISO 354	α _w	0.15
Termální odpor	ISO 8302	m ² .K/W	0.071
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1 (testován volně položený)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	5CDE7A77	



*EcoBase - 100% recyklovatelný, obsahuje až 91% recyklovaného a biologického obsahu. Recyklovaný obsah je externě ověřen registrem Lloyds.

Podlahové krytiny DESO by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny TARKETT a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny DESO by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: www.tarkett.com

CS-20250925