


## Lita

Specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424		Vpichovaný
Vzhled	ISO 2424		Vpichovaný
Způsob barvení			Vlákno barvené
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)
Primární podklad	ISO 2424		Polyesterová plst
Sekundární podklad	ISO 2424		Desso ProBase Polyver®
Složení vlákna	ISO 2424		BCF Polyamide 6
Celková výška	ISO 1765	mm	9.0
Výška vlasu	ISO 1766	mm	5.0
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4950
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	1340
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	500
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.100
Počet vpichů	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Zátěžová třída	EN 1307		33 Commercial - velmi vysoká zátěž
Úroveň komfortu	EN 1307		LC 2
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2
Útlum kročejového hluku ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	25
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.02    0.08    0.12    0.25    0.42    0.50
Snížení hluku	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.25
Termální odpor	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.106
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl - s1 (testován volně položený)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		AF2AF244



Podlahové krytiny Tarkett by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny DESSO a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny Tarkett by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

CS-20190515